



96390 – ACRIFAN COACH CLEAR



1000 ml +
500 ml +
0-100 ml

1000 ml +
500 ml +
0-50 ml

Doba zpracov. při 20° C
4-5 hodin



16-17" DIN4
při 20° C



Ø 1,2-1,4 mm
HVLP: 1,3 mm
4 Atm
HVLP: 2 Atm
Počet vrstev: 2



Schnutí v boxu:
30 min. při 60° C

POPIS

2K akrylový čirý lak.

OBLAST POUŽITÍ

Vrchní čirý lak pro dvouvrstvé lakování.

VLASTNOSTI

- Lehké nanášení.
- Dobrá vertikální stabilita.
- Vynikající vzhled.
- Výborná odolnost proti počasí.
- Vynikající odolnost proti poškrábání.
- Dobře leštitelné.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Předlakování ploch BSB nebo HF.

PŘÍPRAVA

Příprava stříkání.

Poměr směsi:

při hmotnosti

při objemu

Postup při použití LECHSYS EFFECT

96390 ACRIFAN COACH CLEAR	1000 g	1000 ml
29356 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (tužidlo)	500 g	500 ml
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER (ředidlo)	0-100 g	0-100 ml
96390 ACRIFAN COACH CLEAR	1000 g	1000 ml
29355 ACRITOP HARDENER *	500 g	500 ml
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER	0-50 g	0-50 ml

*u velkých ploch

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 4 – 5 hodin
Viskozita stříkání při 20 °C: 16 - 17" DIN4
Ø stříkací trysky: 1,2 - 1,4 mm; HVLP 1,3 mm
Tlak při stříkání: 4 Atm; HVLP 2 Atm
Počet vrstev: 2 normální
Doporučená tloušťka vrstvy: 40 - 50 µ
Teoretická vydatnost při 50 µ: 1 l směsi: 6,9 m²
1 kg směsi: 7,1 m²
V.O.C. produktu připraveného ke stříkání (17" DIN4): ~ 570 g/l

SCHNUTÍ

Na vzduchu při 20 °C

Proti prachu: 10-15 min.
Úplné proschnutí: 24 hod.

V boxu při 60 °C

30 min.

Leštění

Po 48 hodinách na vzduchu (20°C) nebo po 1 hodině při 60°C .

POZNÁMKA

Při schnutí pod 60°C by vozidlo nemělo být v prvních dnech po lakování vystaveno zvláště těžkým podmínkám. Vyvarujte se působení silné kondenzace vlhkosti (rosa, jinovatka) a kontaktu s agresivními prostředím (smog, čisticí prostředky).

TECHNICKÝ LIST Č. 0519-D
REVIZE 10/2012

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamaci jakéhokoliv druhu v souvislosti a s použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.