


## 08 970 ANTISIL - 09 940 ISOANTISIL



1000 ml+  
10 ml

### POPIS:

Antisilikonová přísada k potlačení tvorby silikonových kráterů.

Ke krycímu laku, připravenému ke stříkání se přidává 1% přísady. Lze postupně přidávat i přímo do nádoby stříkací pistole.

Na pracovišti a v pracovních nástrojích se mohou vyskytovat nečistoty (jako stopy po silikonu a/nebo jiné povrchově aktivní látky), které způsobují silikonové krátery. Zbytky silikonu, leštidla, tuku apod. na lakovaném povrchu, vedou zcela jistě ke tvorbě kráterů.

Prostředek 08 970 ANTISIL smí být použit pouze pro jednokomponentní laky. Pro 2K produkty nebo produkty s tužidly nebo urychlovači používejte pouze 09 940 ISOANTISIL.

Přísady 08 970 ANTISIL a 09 940 ISOANTISIL nesmí být přimíchány najednou, ale musí se přidávat postupně. Přidávejte pouze minimální možné množství, jinak může přísada výsledek negativně ovlivnit.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: bezbarvý

Měrná hmotnost při 20°C: 0,900 g/ml.

Technický list č. 121-D

Revize 10/98

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.