


04395 FONDO ACRILICO TRASPARENTE



1000 ml +
200 ml +
200 - 250 ml

Pot-life 2-3 h
bei 20 °C



Ø 1.4 mm
4 bar
HVLP 1.3 mm
2 - 2.5 bar
Spritzgänge: 2



3 - 4 h bei 20 °C

BESCHREIBUNG

2K Akrylurethan farbloser Haftprimer

ANWENDUNGSGEBIET

Haftgrund auf Aluminium, Leichtmetalllegierung und Edelstahl (LKW Borwände, Silo-Fahrzeuge, Tankwagen aus Aluminium oder Edelstahl, Türen und Fenster aus Metalllegierung)

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Haftung
- Als Haftgrund für farblose (ACRIFAN/MACROFAN KLARLACK) oder für pigmentierte (ISOAKRYL-ISOFAN-MACROFAN) Decklackierungen verwendbar

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRÜNDES:

Sehr sorgfältig mit 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW entfetten

VERARBEITUNG

Spritz-Verarbeitung

MISCHUNGSVERHÄLTNIS:

	bei Volumen und bei Gewicht
04395 FONDO ACRILICO TRASPARENTE	1000 Teile
00339 INDURITORE (HÄRTER)	200 Teile
00740-1-2-3 AUTOREFINISHING DILUENTE (VERDÜNNER)	200 - 250 Teile

Topfzeit der Mischung bei 20 °C: 2 - 3 Stunden

Spritzdüse Ø: 1.4 mm (traditionelle Spritzpistole)
1.3 mm (HVLP Spritzpistole)

Luftdruck: 4 bar (traditionelle Spritzpistole)
2 ÷ 2.5 bar (HVLP Spritzpistole)

Spritzgänge: 2

TROCKNUNG

Nach 3 ÷ 4 Std. (bei mindestens 20 °C) bis 2 Tage - ohne zu schleifen - ist die Oberfläche überlackierbar

ÜBERLACKIERUNGEN

- ACRIFAN INCOLORE (Klarlack)
 - ISOFAN LACKE
 - ISOCAR LACKE
 - ISOAKRIL LACKE
 - MACROFAN HS CLEARCOAT (KLARLACK)
-

PHYSIKALISCHE DATEN:

Farbe: farblos

Lieferviskosität bei 20 °C: 55" ISO/DIN 4

Spezifisches Gewicht bei 20 °C: 0.960 ± 0.02 g/ml

Technisches M.B. Nr.229-D

REV. 05/99

Die vorliegenden Nachrichten sind die Frucht streng geprüfter Versuche und drücken unser bestes Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Nachrichten werden im übrigen nur als reine Informationen veröffentlicht und verpflichten unsere Gesellschaft nicht und können auch nicht Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein in Verbindung mit der Anwendung der hier beschriebenen Produkte. Dies auch in Anbetracht der Tatsache, daß die Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entgehen.