

00 925 PASTA OPACIZZANTE UNIVERSALE (Universal-Mattpaste)

BESCHREIBUNG:

Farblose pigmentierte Paste, zur Mattierung von farbigen Lacken, die mit RS SYSTEM Basisfarben ausgemischt werden.

ANWENDUNGSGEBIET:


Den mit RS SYSTEM ausgemischten Farben zu setzen, um halbgänzende und halbmatte Glanzgrade zu erreichen.

Folgende Mengen von der Mattpaste können zugesetzt werden:

	SEIDENGLANZ 50/60 GLOSS	SEIDENMATT 20/30 GLOSS
NITROKOMBILACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 21 000	5%	15%
EINBRENNLACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 68 000	30%	-
KUNSTHARZ- LACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 17 000	30%	-
KUNSTHARZ- LACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 12 000	30%	-
KUNSTHARZ- LACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 15 000	30%	-
KUNSTHARZ- STREICHLACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 17 011	40%	-
POLYURETHANLACKE, hergestellt mit RS Basisfarben + Converter 46 700	40%	-

Die Mattpaste mit dem vorbereiteten Lack gut vermischen.

Verdünnung, Verarbeitung und Trocknung des Stammlacks werden nicht wesentlich beeinflusst.



Bei Nitrokombilacke (Conv. 21 000) kann man bis zu 30% Mattpaste zusetzen, um einen Mattfilm zu erreichen (10 Gloss).

Bei den Kunstharz- Lacken (z.B. hergestellt mit Converter 17 000 oder 12 000) wird der richtige Glanzgrad erst nach der Aushärtung des filmes (d.h. nach etwa 7 Tage Lufttrocknung) erreicht.

Die höchstzulässige Menge Mattpaste kann den Farbton, die Filmsprödigkeit und die Wetterbeständigkeitsverminderung leicht beeinflussen.

Um einen Glanzgrad von 25 Gloss zu erreichen, soll bei Kunstharz- Lacke (RPE) anstelle vom Converter 17 000 der matte Converter 17 003 und bei 2K Polyurethan (RPU) anstelle vom Converter 46 700 der matte Coverter 46 800 verwendet werden.

PHYSISCHE DATEN:

Farbe: farblos/weisslich

Lieferviskosität bei 20°C: thixotrop

Spezifisches Gewicht bei 20°C: 1,340±0.02 g/ml

Tech. M.B. 269-D

REV. 10/98

Die vorliegenden Nachrichten sind die Frucht streng geprüfter Versuche und drücken unser bestes Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Nachrichten werden im übrigen nur als reine Informationen veröffentlicht und verpflichten unsere Gesellschaft nicht und können auch nicht Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein in Verbindung mit der Anwendung der hier beschriebenen Produkte. Dies auch in Anbetracht der Tatsache, daß die Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entgehen.