


29 117 SYNTOLACK PENN



1000 ml+
0-20 ml



Vrstvy: 2



Schnutí na vzduchu
při 20°C
Lepení: 5-6 hodin
Proschnutí:
24 hodin

POPIS:

Lesklý alkydový lak, schnoucí na vzduchu, k natírání.

OBLAST POUŽITÍ:

Doporučeno pro lakování s velkou stabilitou při vlhkých klimatických podmínkách, pro kvalitní dekorační a ochranná lakování na dřeva, kovu, pro interiéry i exteriéry.

Stavební průmysl: dveře, okna, rolety, mříže, zábradlí, topná tělesa atd.

Zařízení: nábytek, stěny, stropy atd.

Lodářství: volné boky a nástavby lodí.

VLASTNOSTI:

- Lehká zpracovatelnost natíráním
- Vynikající rozpínavost.
- Dobré vytvrdnutí.
- Vysoký lesk.
- Vysoká trvanlivost odstínu.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Surové dřevo:

Impregnace a příslušný základní nátěr.

Ocel:

Příslušný základ.

Staré laky:

Staré poškozené nátěry odstranit. Důkladně obrousit a podle potřeby vytmelit. Eventuelně provést příslušný základní nátěr.

PRACOVNÍ POSTUP:

Natírání, stříkání a válečkování

Natírání nebo válečkování: Produkt je připraven k použití. Podle potřeby zředit 1 až 2% 00570 SYNTEX DILUENTE "SP".

Stříkání: Zředit 15 až 20% 00572 SYNTEX DILUENTE "SS".

Viskozita: 20" ISO/ DIN 4

Stříkáč tryska: 1,2 - 1,4 mm

Stříkáč tlak: 3 - 3,5 bar

Počet nástřiků: 2 s přestávkami 30-60 min.

Doporučená tloušťka vrstvy: 50 μ

Vydatnost: 1 l směsi = 10-11 m² při 50 μ

1 kg směsi = 9,5-11 m² při 50 μ

DIR 2004/42/CE: Vrchní laky IIB/d - VOC 420 g/l.

Produkt připravený k použití VOC < 450 g/l.

SUŠENÍ

Sušení na vzduchu při 20°C:

Odolnost proti prachu: 60 min.

Lepení: 5-6 hodin

Kompletní proschnutí: 24-48 hodin

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost při 20°C: 1,200-1,300 g/ml

Viskozita při dodání při 20°C: 120" \pm 10" ISO/DIN 4

Technický list č. 362-D

Revize 12/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.