



## 29140 ISOLACK HIGH



1000 ml+  
500 ml+  
300-400 ml



17-18"  
ISO/DIN 4  
při 20°C



Ø 1,4 mm  
HVLP: 1,4 mm  
4 bar  
HVLP: 2-2,5 bar  
Nástříky: 2



Při 20°C  
Zpracovatelnost, lepení:  
4-6 hodin  
Proschnutí 48 hodin  
Schnutí v peci při 60°C:  
30 minut

### POPIS:

Špičkový 2K PUR krycí lak s velmi dobrou odolností proti povětrnostním podmínkám a chemickým látkám.

### OBLAST POUŽITÍ:

Pro vysoce kvalitní lakování v UNI-odstínech u nákladních vozidel a průmyslových zařízení, letadel atd.

### VLASTNOSTI:

dobře se stříká  
vysoký obsah pevných částí  
vynikající optický lesklý vzhled lakování  
velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a chemikáliím

### VHODNÉ PODKLADY:

#### Vysušené základy:

- ISOFILLER
- FONDO POLIURETANICO (např. 04 290, 04 334, ISOFILLER) nebo EPOXYPRIMER (04 204, 04 298, 04 384) na sucho strojně obroušený brusným papírem P280 nebo P320.

#### Technologie "mokrě na mokrě"

- na základy (např. EPOXAPRIMER 04 204, 04 298, 04 384, nebo PU např. 04180 nebo ISOSEALER) po 45 minutách až 4-5 hodinách odvětrání při 20°C.

### PRACOVNÍ POSTUP:

#### Stříkání

### POMĚRY:

ISOLACK HIGH (barva)  
29 340 INDURITORE ISOLACK HIGH (tužidlo)  
00 825 DILUENTE UNIVERSALE (ředidlo)

#### při objemu a hmotnosti

1000 dílů  
500 dílů  
300-400 dílů

Při technologii "mokrě na mokrě" musí být produkt, katalyzován s 29 340, během 1 hodiny po namíchání nastříkán. Pro delší intervaly (ne však nad 3 hodiny) nahradit 29 340 produktem ISOFAN COMP.B MS-50 nebo 00324 ISOCAR IND. MS.

Pro vnitřní práce lze tužidlo 29 340 nahradit ve stejném poměru produktem 29 349 ISOLACK HIGH INDURITORE PER INTERNI.

Při teplotách nad 25°C použít ředidlo 00 742 AUTOREFINISHING SLOW.

Doba zpracovatelnosti směsi při 20°C: 6-8 hodin

Viskozita při 20°C: 18" ISO/DIN 4

Stříkáč tryska: 1,4 mm, HVLP: 1,4 mm

Stříkáč tlak: 3,5-4 bar. HVLP: 2-2,5 bar

Počet nástřiků: 2

Doporučená tloušťka vrstvy: 50-60 μ

Vydatnost: 1 l směsi = 6,5-8 m<sup>2</sup> při 50 μ

1 kg směsi = 5,5-7,5 m<sup>2</sup> při 50 μ

**DIR 2004/42/CE: Krycí laky IIB/d – VOC 420 g/l. Produkt připravený k použití VOC < 530 g/l.**

---

## SUŠENÍ

**Sušení na vzduchu při 20°C:**

Zpracovatelnost: 4-6 hod.

Kompletní proschnutí: 48 hodin

**Urychlené sušení:**

Po 20 min. odvětrání při 20°C

30 min. při 60 °C

20 min. při 70°C

---

## POZNÁMKA:

Pro urychlení vytvrzení v zimě, přidat 5% (max.) 09 170 SPEED ACRYL.

Při technologii "mokrý na mokrý" s tužidlem 29 340, musí být směs nastříkána během 1 hodiny.

S tužidlem 00 450 ISOFAN COMPONENTE B MS-50 se doba zpracovatelnosti směsi prodlouží na 3 hodiny při 20°C.

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Viskozita při dodání při 20°C: 20" ± 5" ISO/DIN 8

Měrná hmotnost při 20°C: 1,000 - 1,250 g/ml.

**Technický list č. 370-D**

**Revize: 12/2007**