



29149 - ISOLACK TEXTUR



1000 ml +
500 ml +
300-400 ml

Zpracovatelnost při 20° C:
6-8 hodin



Ø 1.4-1.8 mm
3-5 bar
Vrstvy: 2



Sušení na vzduchu při 20° C
Lepení - zpracovatelnost:
po 6 hodinách
Proschnutí:
48 hodin
Vytvrzení teplem při 60° C:
30 min.

POPIS

PU-Krycí lak pro strukturované protiskuzové povrchy.

OBLAST POUŽITÍ

Protiskuzové strukturované povrchy např. povrchy cisteren (nádrží), střechy autobusů, paluby člunů a lodí, surfy

VLASTNOSTI

- Dobrý optický vzhled a protiskuzovost
- Snadné nanášení
- Vysoká odolnost proti poškrábání
- Dobrá plnicí schopnost, malé nerovnosti povrchu budou zakryty

PŘÍPRAVA PODKLADU

- **Ocelový plech***: odstranit rez a odmastit 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW; vždy se doporučuje předem nanést 1K FAST PRIMER.
- **Slitiny lehkých kovů**: je nutné nanést 1K FAST PRIMER .

* produkt neobsahuje antikorozi pigmenty; ochrana díky působení bariér.

ZPRACOVÁNÍ

Stříkání

Poměry:

ISOLACK TEXTUR (lak)
29340-29341 INDURITORI ISOLACK HIGH (tužidlo)
00824-00825 DILUENTE UNIVERSALE (ředidlo) nebo
00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINI. (ředidlo)

při hmotnosti a objemu

1000 dílů
500 dílů
300-400 dílů

Zpracovatelnost při 20°C: 6 - 8 hodin

Ø trysky: 1.4 - 1,8 mm

Stříkací tlak: 3 - 5 bar

Vrstvy: 2

Doporučená tloušťka vrstvy: 75 µ průměrně.

Vydatnost (teoretické hodnoty) 1 L směsi = 5 m² při 75 µ

1 Kg směsi = 4,5 m² při 50 µ

DIR 2004/42/CE: Spec. n.h. IIB/e - VOC 840 g/l. Produkt připravený k použití VOC < 580 g/l

SUŠENÍ

Sušení na vzduchu při 20°C

Odolnost proti prachu: 20-30 min.

Zpracování – lepení : 6 hodin

Kompletní schnutí: 48 hodin

Vytvrzení teplem při 60°C:

30 min. (po 30 min. odpaření při teplotě v místnosti)

Kompletního vytvrzení dosáhneme za 3 – 4 dny.

UPOZORNĚNÍ

Abychom v zimě urychlili schnutí na vzduchu přidáme 5% (max.) 09167 SPEED-O-DRY.

Technický list č. 0376-D

REVIZE: 12/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti a s použitím popsanych produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.