



61 082 BSB BASE MIX



1000 ml+
500-1000 ml



14-15" ISO/DIN 4
při 20°C



20-30 min. při 20°C

POPIS:

Bezbarvý aditiv pro základové barvy BSB.

OBLAST POUŽITÍ:

K přizpůsobení originálnímu lakování při třívrstvěm lakování se speciálními efekty (podle systémových receptur).

Ke snížení kryvosti metalických základových barev při dílčích lakováních přístřikem.

VLASTNOSTI:

- lehké zpracování
- rychlé schnutí

PRACOVNÍ POSTUP:

Stříkání

POMĚRY:

Naředěný základový BSB LAK
61 082 BSB BASE MIX
00 740-1-2-3 DILUENTI AUTOREFINISHING

při objemu a hmotnosti

1000 dílů
500-1000 dílů
500-1000 dílů

Viskozita při 20°C: 14-15" ISO/DIN 4
Stříkáč tryska: 1,2-1,5 mm HVLP: 1,3 mm
Stříkáč tlak: 2-4 bar , HVLP: 1-2 bar
Nástřík: 1-2 od okraje do středu.

PŘELAKOVÁNÍ:

čiré laky ACRIFAN a MACROFAN.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: bezbarvý

Viskozita při dodání při 20°C: 70" ISO/DIN 4

Měrná hmotnost při 20°C: 0,920 g/ml

Skladovatelnost při 20°C: 24 měsíců

Technický list č. 402-D

Revize 07/98

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.