



29159 - ACRYL 2K TEXTUR




1000 ml +
200 ml +
300-350 ml

Zpracovatelnost při 20°C:
4 hodiny



15-16" DIN 4
při 20° C



Ø 1,4-1,8 mm
3-5 bar
Nástřiky: 2



Schnutí při 20° C:
Zpracování bez lepení:
8-10 hodin
Schnutí v peci při 60° C:
30 minut

POPIS

2 K PUR- akrylový krycí lak pro strukturované protiskuzové povrchy s velmi dobrou přilnavostí.

OBLAST POUŽITÍ

Průmyslové lakování kovů a umělohmotných objektů.

VLASTNOSTI

- Protiskuzový jemnozrný povrch
- Lehké zpracování
- Výborná odolnost proti chemikáliím
- Vysoká oděruvzdornost
- Dobrá plnicí schopnost, která vyrovná drobné nerovnosti
- Velmi dobrá přilnavost na:
 - Ocel
 - Ušlechtilou ocel
 - Pozinkovanou ocel
 - Hliník a lehké slitiny
 - Mosaz
 - Slitiny zinku
 - Laminát
 - Umělé hmoty na bázi fenolu
 - Formaldehyd
 - Sklo a keramiku
 - ABS
 - Nylon
 - PUR

Doporučuje se vždy odzkoušení, u skla a keramiky je bezpodmínečně nutné. Na vnější stranu vystavené oceli se tento produkt nedoporučuje, protože není odolný proti korozi.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Laminát, fenol a formaldehyd, ocel, hliník, mosaz a slitiny zinku: dobře odmastit přípravkem 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW; se Scotch-Brite obrousit.

ABS a nylon: odmastit přípravkem 00617 DILUENTE LV nebo odpovídajícím čisticím prostředkem.

PUR: odmastit přípravkem 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

PRACOVNÍ POSTUP

Stříkání.

Poměry:

při objemu a hmotnosti

ACRYL 2K TEXTUR (Lak)	1000 dílů
29342 ISOLACK INDURITORE ESP	200 dílů
00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (ředidlo) nebo 00825 DILUENTE UNIVERSALE (ředidlo)	300 - 350 dílů

Zpracovatelnost při 20°C: 4 hodiny

Viskozita při 20°C: 15" -16" DIN 4

Ø tryska: 1,4 -1,8 mm

Tlak: 3 - 5 bar

Počet nástřiků: 2

Doporučená tloušťka vrstvy: 25 - 30 mikronů

Vydatnost (teoretické hodnoty): 1 l směsi = 14 qm při 30 mikronech

1 kg směsi = 12,5 qm při 30 mikronech

DIR 2004/42/CE: Spec. n.h. IIB/e - VOC 840 g/l. Produkt připravený k použití VOC < 510 g/l.

SUŠENÍ

Schušení na vzduchu při 20°C

Zpracování bez lepení: 8 -10 hodin

Sušení v peci při 60°C

30 minut

TIP

V zimě, aby se urychlilo sušení na vzduchu, přidat maximálně 5% 09167 SPEED-O-DRY.

Technický list č. 0408-D

Revize 12/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti a s použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.