


00 743 DILUENTE AUTOREFINISHING LOW V.O.C. ředidlo s redukovanou hodnotou V.O.C.



100 ml+
4-500 ml

POPIS:

Směs rozpouštědel s vysokou ředivostí pro snížení emisí škodlivin (redukce V.O.C.).

OBLAST POUŽITÍ:

Jako ředidlo pro dvouvrstvou základovou barvu BSB..

VLASTNOSTI:

- ředidlo pro dvouvrstvou základovou barvu BSB
- redukované V.O.C. (snížené emise organických rozpouštědel do vzduchu)
- zvýšení kryvosti (méně nástřiků)
- nižší koncentrace aerosolů
- specifické pro stříkací pistole HVLP

PRACOVNÍ POSTUP:

Stříkání

POMĚRY:

a) BSB LAK (uniodstíny)
00 743- DILUENTI AUTOREFINISHING LOW V.O.C.

při objemu a hmotnosti

1000 dílů
400-500 dílů

b) BSB LAK (efekt metal nebo Mika)
00 743 DILUENTI AUTOREFINISHING LOW V.O.C.

1000 dílů
500 dílů

Viskozita při 20°C: 20-22" ISO/DIN 4

Stříkací tryska: 1,2-1,5 mm, HVLP: 1,3 mm

Stříkací tlak: 4 bar , HVLP: 2-2,5 bar

Nástříky: 2 stejnoměrné + 1 tenký

Po 20-30 min. odvětrání při 20°C, nastříkat čirý lak.

Další informace naleznete v technickém listě 18-325-D - Laky BSB

Ředidlo 00 743 DILUENTE AUTOREFINISHING LOW V.O.C. bylo vyvinuto pro laky BSB. Může být ovšem použito i s následujícími produkty:

04 190 MACROFAN HS FILLER

04 109 GREEN TI FILLER

04 802 MACROFAN HS SEALER

04 334 TRUCK FILLER

04 122 HI-GARD SEALER

04 180 ISOFAN FILLER BIANCO BSB

Laky ISOACRYL

Laky ISOFAN

Laky ISOCAR

Ředidlo musí být s těmito produkty aplikováno ve stejných poměrech jako u 00 741 DILUENTE AUTOREFINISHING MEDIUM - stejná rychlost odpařování a stejný ředící účinek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: bezbarvé

Viskozita při dodání při 20°C: 70-130" ISO/DIN 4

Měrná hmotnost při 20°C: 850 g/ml.

Skladovatelnost při 20°C: 24 měsíců

Technický list č. 433-D

Revize 07/98