



MAC 5 M5000 MACROFAN 1K TOP COAT BINDER



1000 ml +
800-1000 ml



17-18" DIN4
bei 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
4 Atm
N. Gänge:
2 Kreuzgänge



Lufttrocknung bei 20°C
Klebefrei: 40-45 Min.
Durchtrocknung : 24 St.

BESCHREIBUNG

Bindemittel, basierend auf Nitrokombi Harzen, das gemischt im Verhältnis 70/30 mit MACROFAN Basisfarben, ermöglicht Einkomponenten-, Nitro-Acryl Glanzdecklacke zu erzielen.

ANWENDUNGSGEBIET

Für 1K Glanzdecklacke guter Qualität, in Uni-Farbtöne, in verschiedenen Industrie-Bereichen, bei denen schnelle Trocknung verlangt wird.
Auch für Sprühdosenfertigung sowie für die Nachstellung für die Restauration von PKWs und Motorrädern geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr leichte Auftragung.
- Sehr schnelle Trocknung.
- Leichte Polierbarkeit.
- Guter Glanz.
- Gute Außenbeständigkeit.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Er kann auf Nitrofüller (05548 MONOFILLER - 05546 STOPPER PLUS) sowie auf 2K Polyurethan- oder Acrylfüller (MACROFAN FILLER) aufgetragen werden.

VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung.

Mischungsverhältnis:

MAC 5 (Decklack MACROFAN erstellt mit M5000)
00551 (Sopraffino) –00552 (L) LECHLEROID THINNER
oder
00740 (Speedy)-00741(Medium) THINNER AUTOREFINISHING

bei Volumen und bei Gewicht

1000 Teile

800-1000 Teile

Spritzviskosität bei 20 °C:17- 18" DIN4
Ø Spritzdüse: 1,2 - 1,4 mm
Spritzdruck: 4 Atm
N. Gänge: 2 oder mehr Kreuzgänge
Zwischenzeit zwischen den Gängen: 3-5 Min. bei 20°C
Empfohlene Schichtdicke: 40 µ



Theoretische Ergiebigkeit: 4-5 m² bei 40 µ mit 1 L/Kg spritzfertiger Mischung

DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l

Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von 840 g/l

TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C

Klebefrei : 40-45 Min.

Durchtrocknung: 24 Stunden

Ofentrocknung bei 60°C

15 – 20 Min. je nach Schichtdicke

POLIERBARKEIT

Nach 8 - 14 Stunden bei 20°C je nach Schichtdicke.

TECHNISCHES M.B. NR. 0441/50-D

STAND 01/2007

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, dass sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.