



29190 BASECOAT



POPIS:

Matný základní lak pro 2-vrstvé metalízy a lakování v uniodstínech, nutno přestříkat bezbarvým akrylovým čirým lakem.

OBLAST POUŽITÍ:

V oboru karosářství pro velká vozidla a všeobecně pro průmyslová lakování.

VLASTNOSTI:

- velmi rychlé schnutí
- lehké zpracování
- vysoká kryvost a vydatnost
- vynikající optický lesklý vzhled (po přestříkání čirým lakem)
- velmi dobrá odolnost

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Všechny epoxydové a akrylové 2K-PUR základy nabídkové palety Lechler, dobře nasucho obroušené papírem P400 a odmaštěné s 000695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

PRACOVNÍ POSTUP:

Stříkání:

POMĚRY:

BASECOAT LAK
00 825 DILUENTE UNIVERSALE (ředidlo)

při hmotnosti a objemu
1000 dílů
700-1000 dílů

Viskozita při 20°C: 14-15" ISO/DIN 4

Stříkací tryska: 1,2-1,4 mm

Stříkací tlak: 3,5-4 bar

Počet nástřiků: 2-3

Doporučená tloušťka vrstvy: 25-30 μ

Vydatnost (teoretická): 1 kg nebo 1 l = 5 m²

DIR 2004/42/CE: Krycí laky IIB/d – VOC 420 g/l. Produkt připravený k použití VOC <820 g/l.

Doba odvětrání před nástřikem čirého laku při 20°C: 20-30 min. až 24 hodin

Nejdříve provést lehký nástřik, potom jeden normální. Pro vyrovnání provést ještě jeden normální nástřik. U metalických laků provést ještě jeden pravidelný nástřik "mokré na mokré" - ve větší vzdálenosti od podkladu.

PŘELAKOVÁNÍ

Všemi 2-komponentními PUR akrylovými čirými laky pro dvouvrstvá lakování (ACRIFAN - MACROFAN) řady Lechler.

POZNÁMKY:

Při sušení pod 60°C by vozidlo v prvních dnech po lakování nemělo být vystaveno obzvlášť silným vlivům (počasí, chemikálie, agresivní látky). Před kompletním proschnutím zamezit silným kondenzacím vlhkosti (rosa, námraza) a kontaktu s agresivními látkami (smog, čisticí prostředky, sůl).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost při 20°C: 0,910 g/ml.

Viskozita při dodání při 20°C: 90" ISO/DIN6

Technický list č. 456-D

Revize 12/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamaci jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.