



66009 - BASECOAT SPARKLING GLASS




Připravenost použití



10-12" DIN 4
při 20°C



Ø 0,8-1,2 mm
3,5-4 bar
Stříkací vrstvy: 2-3



Odvětrání při 20°C
Přelakovatelný po 15'

POPIS

Jednokomponentní matný básický lak pro stříbrné/chromované lakování s přelakováním čirými laky ACRIFAN/MACROFAN.

OBLAST POUŽITÍ

Vhodný k lakování podkladů chromovým efektem.

VLASTNOSTI

- Stříbrný efekt
- Vysoká reflexivnost
- Vynikající odolnost proti vlivům počasí
- Lehké zpracování
- Rychlé schnutí
- Tvoří chromový efekt, i když nemá zrcadlový odraz

PŘÍPRAVA PODKLADU

Příprava lakovacích povrchů musí zajišťovat rovnoměrnost a zrcadlový odraz.

Na již existující nerozpouštějící se podklady nanést 04190 MACROFAN HS FILLER 5:1 nebo MAC7 MACROFAN HS COLOR FILLER, ale již existující a rozpouštějící se podklady se musí kompletně odstranit.

Broušení:

- **Mokrý broušení:** s P 600-800
- **Suché broušení:** s P 400

S 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW odmastit.

Následují tyto opatření:

- s ISOAKRYL SCHWARZ (90323), MAC 1 nebo MAC 4 v jakékoliv barvě přelakovat, potom s 66009 BSB SPARKLING GLASS stříkat.

Pravidelné podklady, které nepotřebují velkou výplň, mohou být přelakovány s izolačním plničem jako např. MAC 85 MACROFAN HS COLOR ISOSEALER nebo MAC 9 MACROFAN HS COLOR UNDERCOAT v jakékoliv barvě a potom přímo ne více jak po 20-40 min. odvětrání s 66009 SPARKLING GLASS přelakovány.

Nebrousit, nedotýkat se povrchu rukama, aby se zabránilo otiskům prstů. Povrch musí být zrcadlový.

PRACOVNÍ POSTUP

Stříkání (tradičně)

Poměry stříkání:

Produkt je připraven k použití; před použitím pečlivě zamíchat..

Viskozita při 20°C : 10-12" DIN4

Ø Stříkací tryska: 0,8-1,2 mm

Srříkací tlak: 3.5-4 bar

Stříkací vrstvy: 2-3

Doporučená tloušťka vrstvy: 4µ

Vydatnost: 1 kg směsi = 11 m² při 4 µ

1 lt směsi = 9,5 m² při 4 µ

V.O.C. hodnota stříkaného produktu: 900 g/l

SUŠENÍ

Sušení na vzduchu 20°C:

Odolnost proti prachu: 1 Min.

Lepení: 2 Min.

Odpaření 15-20 Min. při 20°C před aplikací klarlaku

PŘELAKOVÁNÍ:

- MC420 MACROFAN ULTRA UHS CLEAR COAT
 - 01367 MACROFAN RAPID HS CLEAR COAT
 - 01722 MACROFAN CLEAR COAT
 - všechny ACRIFAN čiré laky
-

POZNÁMKA

Při sušení pod 60 °C by vozidlo v prvních dnech po lakování nemělo být vystaveno obzvlášť silným vlivům. Před kompletním vytvrzením nevystavujte vozidlo silným kondenzacím vlhkosti (rosa, námraza) a kontaktům s agresivními látkami (smog, čisticí prostředky, posypová sůl).

Technický list č. 0467-D

REVIZE: 11/2006

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti a s použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.