




Technický list č. 0552-D


POMOCNÝ MATERIÁL



HF555 HYDROFAN – ZÁSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO



1000 ml +
1000-2000 ml



14-15" DIN4
při 20° C

POPIS

Přísada k lakování, používaná s HYDROFAN – Basecoat System (podkladový systém).

OBLASTI POUŽITÍ

Přidáním tohoto aditiva k již „k použití připravenému“ HYDROFANu, jsou usnadněny a ulehčeny opravné práce metalických a perlových laků.

VLASTNOSTI

- „K použití připravený“ produkt v praktické lahvi s praktickým uzávěrem “Easy dose”
- Zlepšuje zahmlzení metalických částíček
- Zabraňuje vytvoření okrajů na opravovaných místech
- Nedochozí ke změně chemicko-fyzikálních vlastností produktu

PŘÍPRAVA

Připraveno ke stříkání.

Poměr směsi při lakování:

HYDROFAN (ředěná základní barva)
HF555 HYDROFAN ZÁSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO

při objemu a váze
1000 dílů
1000-2000 dílů

Viskozita stříkání při 20°C: 14 - 15" DIN4

Ø stříkací trysky: 1,2-1,5 mm; HVLP: 1,3 mm

Tlak stříkání: 2-4 Atm; HVLP: 1-2 Atm

Počet vrstev: 1-2 vrstvy z **vnější strany ve směru poškozeného místa.**

PŘELAKOVÁNÍ

Čirý lak MACROFAN UHS CLEARCOATS a HYDROFAN CLEARCOAT.

TECHNICKÝ LIST č. 0552-D
REVIZE 10/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti a s použitím popsanych produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole