



01 722 MACROFAN H.S. CLEARCOAT



1000 ml+
500 ml+
0-50 ml
Pot-life při 20°C
6-8 hodin



18-20" ISO/DIN 4
při 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
4 bar
Nástřiky:
1 plný křížový
nebo 1 tenký
+ 1 plný



Schnutí na vzduchu
při 20°C
Zpracování:
10-12 hodin
Schnutí v peci při
60°C - 30 minut

POPIS:

2-komponentní čirý lak PUR-Acryl HS (High Solid)

OBLAST POUŽITÍ:

Dvouvrstvé lakování uni-, metal a perlefekt. Obzvlášť vhodné pro jednovrstvé krycí lakování.

VLASTNOSTI:

- lehké zpracování
- nízká emise VOC, pod 420 g/l
- velmi dobrá rozpínavost
- velmi dobrý lesk
- velmi dobrá odolnost proti povětrnostním podmínkám
- lehká leštitelnost
- velká vydatnost (jednovrstvé krycí lakování)
- tvrdost skla

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch předlakovat matným základem BSB, ISOAKRYLem nebo HYDROFAN Basecoat.

PRACOVNÍ POSTUP:

Stříkání:

Poměry:

01 722 MACROFAN
00 362 INDURITONE HS (normální tužidlo)
nebo
00 927 INDURITONE HS RAPIDO (krátké tužidlo)
00 697 ACRIFAN DILUENTE (ředidlo)

při hmotnosti a objemu

1000 dílů

500 dílů

0/50 dílů

Doba zpracovatelnosti při 20°C: 6-8 hodin
Viskozita při 20°C: 18/20" ISO/DIN 4
Stříkací tryska: 1,2-1,4 mm - pistole HVLP: 1,3 mm
Stříkací tlak: 4 bar - pistole HVLP: 2,5 bar
Počet nástřiků: 1 křížový plný nástřik nebo 1 tenký nástřik + 1 plný nástřik
Doba odvětrání mezi nástřiky: 5-10 minut při 20°C
Doporučená tloušťka vrstvy: 40-60 μ
DIR 2004/42/CE: Vrcgní laky IIB/d – VOC 420 g/l. Produkt připravený k použití VOC < 510 g/l.

SUŠENÍ

Sušení na vzduchu při 20°C:

Prachuvzdornost: 30 minut

Zpracovatelnost, lepení: 10/12 hodin

Kompletní proschnutí: 48 hodin

Sušení v peci při 60°C (teplota dílu): 30 minut

Leštitelnost: po 48 hodinách při 20°C nebo 1 hodině při 60°C

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: bezbarvý

Viskozita při dodání při 25°C: 36" ISO/DIN4

Měrná hmotnost při 20°C: 0,980 ± 0,02g/ml.

Technický list č. 384-D

Revize 12/2007

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamaci jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.